

**CandyFX®**

Sie Lackieren vor dem CandyFX einen StarDustSilver Basislack, der Basislack muss sehr gut trocken sein ( 15 min bei 20°C ), um anschließen dem CandyFX in 2 - 4 schichten bei einer Zwischenabluft 10 -15 min /20°C und bei der Endabluft 60min / 20°C (je nach Geschmack) auftragen zu können. Den CandyFX 2:1 mit Basis-Verdünnung mischen z.B. Endlendt Color Verdünnung oder Standox MSB- Verdünnung.

Vor jeden Arbeitsgang denCandyFX aufrühren.

Anschließen sind 2-3 Schichten mit einen 2K MS oder 2K HS Klarlack aufzutragen.

Bedüsung 1,0-1,5 und einen Spritzabstand bei 3,5-4,5 bar ca. 50-70 cm Einzuhalten.

*Dieses Merkblatt dient der Information ! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.*

**ENDLENDT - COLOR | DORFSTRASSE 5 | 16775 SONNENBERG | 03306202481 | [INFO@ENDLENDT-COLOR.DE](mailto:INFO@ENDLENDT-COLOR.DE)**