



Mipa P 50

d 5/1006

Seite 1 von 2

Produkt-Information

Produktbeschreibung

Verwendungszweck : 2K-Polyester-Glasfaserspachtel zum Überbrücken von Rissen, kleineren Löchern und Durchrostungen in der PKW-Reparatur, im Fahrzeug- und Maschinenbau und im Bootsbereich.

Eigenschaften :

- Haftung auf Eisen, Stahl, Aluminium, GfK
- Wasserfest, deshalb einsetzbar im Bootsbereich
- hohes Standvermögen
- bedingt schleifbar

Charakteristik :

Bindemittelbasis:	ungesättigtes Polyesterharz	
Festkörper:	80 - 84 Gew.-%	
Spez. Gewicht:	1,54 - 1,58 kg/l	DIN 51 757

Farbton : milchig gelb

Lagerung : Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 1 Jahr lagerfähig

Kennzeichnung :

	VbF	Gefahrstoffverordnung
Mipa P 50	entfällt	entzündlich, Xn enthält Styrol
Härter P	entfällt	Xi reizend, brandfördernd, enthält Benzoyl-Peroxid

VOC-Gesetzgebung: EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/b): 250 g/l (2007)
Dieses Produkt enthält maximal 0 g/l VOC

Verarbeitungshinweise

Verarbeitungsbedingungen: Ab 10 °C und bis 90% Luftfeuchtigkeit.
Polyesterspachtel härtet unter + 10 °C nicht mehr a us.

Untergrund-Vorbehandlung : **Eisen, Stahl, Aluminium, verzinkte Untergründe, GfK:**
Reinigen, anschleifen (Rost, Zunder, Walzhaut entfernen) und entfetten mit Mipa Silikonentferner.

Altlackierung:

Thermoplastische Lackierungen (NC-Lacke, 1K-Acryllacke), sowie säurehärtende Lacke (Washprimer) und Kunstharzlacke restlos abschleifen.

Überspachtelbare Grundierungen:

Mipa EP-Grundierfiller und Mipa 2K-Acrylgrund nach vollständiger Aushärtung. Nach der Trocknung kann Mipa P 50 mit allen handelsüblichen Lacksystemen überlackiert werden.

Zur Schließung eventuell vorhandener Poren empfiehlt sich die Verwendung von Mipa P85 oder Mipa P95.

Spachtelflecken mit Mipa Füller isolieren.

Mischungsverhältnis : 2 Gew. % Härter P

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.



Mipa P 50

d 5/1006

Seite 2 von 2

Produkt-Information

Topfzeit (20 °C) : 4 - 5 Minuten.

Schleifbarkeit (20 °C) : Trocken oder naß nach ca. 20 Minuten.

Besondere Hinweise

Unter- bzw. Überlackierung des Härters kann zu Fleckenbildung in der Decklackierung führen.

Sicherheitsratschläge

Nur in gut belüfteten Räumen verarbeiten. Während der Arbeit nicht rauchen, essen und trinken. Für Kinder unerreikbaar aufbewahren. Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.

Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch mit Universalverdünnung reinigen. Nach seiner Aushärtung löst sich der Spachtel nicht mehr auf.

Entsorgung

Die Entsorgung erfolgt über das Duale System Deutschland (Grüner Punkt). Die Verpackungen müssen sauber, trocken, frei von Fremdstoffen und restentleert sein. Bei Kunststoffgebinden muß der Metallbügel entfernt werden. Die Verpackungen müssen das Produktetikett des letzten Füllgutes aufweisen.

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.