

Produkt-Information

Mipa P 99 Multi-Star ist ein Füll- und Finishspachtel mit Haftung auf Stahlblech, verzinkten Blechen, Aluminium, verzinnenden Flächen und GFK. Kurze Trockenzeit und leichte Schleifbarkeit sind weitere Merkmale dieses Spitzenprodukts. Mit Mipa 4+1 Acrylfüller HS oder Mipa EP-Grundierfüller überlackieren.

Farbton	beige		
Mischungsverhältnis	100 : 2		
Härter	Mipa Härter P		
Verdünnung			
Spritzviskosität 20°C			
Verarbeitung	Spritzdruck	Spritzdüse	Spritzgänge
Luft / Fließbecher			
Airless / Airmix			
Topfzeit	3 - 4 Min.		
Schichtstärke / Trockenfilm			
Ablüftzeit			
Trocknung	überspritzbar	staubtrocken	griffest montagefest
Objekttemp. 20°C	Schleifbar nach ca. 20 Min.		
Objekttemp. 60°C IR-Trocknung	Schleifbar nach ca. 5 Min.		
VOC-Gesetzgebung:	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/b): 250 g/l (2007) Dieses Produkt enthält maximal 1 g/l VOC		

Hinweise:

Der Untergrund muß sauber, trocken und fettfrei sein. Oberflächen anschleifen! Nicht ausgehärtete Altlackierungen oder Grundierungen entfernen. Nicht auf thermoplastischen oder säurehaltigen Produkten (Reaktionsprimer) verarbeiten. Mipa P 99 und Härter P gut mischen.

Kennzeichnung	VbF	Gefahrstoffverordnung
Mipa P 99 Multi-Star	entfällt	entzündlich, Xn gesundheitsschädlich enthält Styrol
Mipa Härter P	entfällt	Xi reizend, brandfördernd, enthält Benzoyl-Peroxid

Dieses Merkblatt dient der Information ! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.